

Madera aserrada de Gmelina: Se obtiene del proceso de madera en rollo, se utiliza en la fabricación de empaques industriales, cimbra en la industria de la construcción, fabricación de muebles y carpintería.



●CARACTERÍSTICAS:

Color crema a pardo amarillento, sin diferencia marcada entre albura y duramen. Límites de anillos de crecimiento visibles a simple vista marcados por fajas más oscuras. Veteado poco acentuado, textura media-gruesa, hilo generalmente entrecruzado. Madera seca sin olor distinto.

●TRABAJABILIDAD:

Se trabaja bien con herramientas manuales y maquinaria. La sílice puede causar desgaste en las herramientas en el aserrado. Buena para el cepillado, escopleado, moldurado, barrenado y lijado. Puede presentar abundante madera de reacción, lo que resulta en baja calidad de las superficies, cantos y filos. Buen encolado, pero es pobre al clavado y atornillado; se recomienda taladrar antes de la unión. Permite producción de chapas desenrolladas y rebanadas sin tratamiento previo. Excelente recepción de tintes para adquirir tonos diferentes.

●SECADO:

Velocidad de secado lenta, presentando un ligero riesgo de distorsiones y/o agrietamiento; con riesgo de endurecimientos y sin riesgo de colapso.

●DURABILIDAD NATURAL:

Madera de moderadamente resistente a no resistente a los hongos de pudrición. Susceptible al ataque de termitas y otros insectos

GRUESOS	ANCHOS	LARGOS
5/8"	3"	3 1/2'
3/4"	3 1/2"	4'
7/8"	4"	7'
1"	5"	8'
1 1/4"	6"	
1 1/2"		
2"		

Calidades: Para empaque y construcción, se define como Mill run o MR (mixta), para el caso de fabricación de muebles y carpintería No. 2 y mejor y MR. en estado verde o seca en horno.

●USOS:

Producción de pulpa para papel, tableros aglomerados y contrachapados, chapas decorativas, madera aserrada para construcción leve bajo techo, muebles económicos, carpintería general, fósforos, embalajes y casas económicas prefabricadas (solo madera inmunizada).



Biomasa: Se obtiene del proceso de molienda de los subproductos del asierre y del mismo proceso de asierre, puede ser mezcla de Eucalipto y Melina o separado por especie.

CONTACTO:

Camino Real #295
Col. San Pablo, Querétaro, QRO. MÉXICO CP. 76159.
ventas@eclético.com.mx